

## Дисперсионный клей Henkel AQUENCE GA 7028



### Область применения

Упаковочная промышленность:

Склеивание печатанных и лакированных бумаг и картонов на упаковочных машинах. Формирование коробок.

Полиграфическая промышленность:

Склеивание сшитых книжных блоков.

**Технология:** Дисперсионный клей на основе синтетических смол

**Тип продукта:** Дисперсия содержит пластификатор

**Применение:** Упаковочная промышленность. Полиграфическая промышленность

### Свойства клеевой пленки

- Жестко-эластичная
- Прозрачная

### Свойства продукта

AQUENCE GA 7028 быстросхватывающий клей с хорошей растекаемостью. Продукт обладает высокой начальной липкостью.

### Технические данные

Вязкость, по Брукфильду RVT, 2/20/23, мПа\*с ISO 2555: 8 000-14 000

pH ISO 976: 4 - 6

### Применение:

Способ нанесения:

- диск
- форсунка
- валок
- сегмент

Рекомендованная рабочая температура: 18 - 25 °С.

**Разбавление:**

AQUENCE GA 7028 при необходимости может быть разбавлен холодной водой.

**Очистка:**

Неотвержденные излишки клея легко удаляются водой.

ПАВ ускоряют процесс очистки.

**Информация по применению**

Рекомендуется проводить предварительные тесты на различных материалах.

**ХРАНЕНИЕ**

Беречь от замерзания.

Плотно закрывать контейнер после использования.

Срок хранения:

Срок хранения (в оригинальной упаковке), мес. 12

Чувствительность к замерзанию Да

Рекомендуемая температура хранения, °С 15-25

**Изготовитель: Henkel**

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 8 800 301 84 64



<b>МОСКВА</b>	<b>ПЕТЕРБУРГ</b>	<b>ТУЛА</b>	<b>ТВЕРЬ</b>	<b>КАЗАНЬ</b>
тел: (495) 221-84-64	тел: (812) 740-13-29	тел: (4872) 25-04-53	тел: (4822) 788-077	тел: (843) 528-05-89
moscow@poligraph.club	spb@poligraph.club	tula@poligraph.club	tver@poligraph.club	kazan@poligraph.club