

Пленка для горячего ламинирования с текстурой «Браширование» (Кисточки)



Пленка для термоламинации с тисненой поверхностью, с ВОРР-основой, экструдированным поверхностным слоем (произведенным методом экструзии) и легкоплавкой смолой, что позволяет осуществлять ламинирование пленки на бумажную продукцию посредством тепловой обработки и давления.

Характеристики:

- Хорошие оптические характеристики тисненой поверхности пленки;
- Хорошее сопротивление растяжению и разрыву;
- Хорошая фиксация к бумажной подложке за счет сцепления на уровне волокон;

Применение:

Термоламинация на запечатанные и незапечатанные поверхности подложек из бумаги и картона, например, книжные обложки, постеры, журналы, ежедневники, альбомы и т.д.

Характеристика	Ед.Изм.	Метод тестирования	Параметры
Поверхностная плотность	г/м ²		51,5±3%
Толщина (тиснения)	микрон	Nikon Digi micro MFC-101	68-72
Выход	М ² кг		20,8±3%
Прочность сцепления			25N/25мм
Толщина адгезивного слоя			17±1
Поверхностное напряжение > внутреннее (клей)	Дин / см		42±
Поверхностное напряжение > внешнее (пленка)	Дин / см		38

Глянец в неламинированном состоянии (<i>Erichsen gloss master 500</i>) <i>Продольное направление</i>	60°		11 ~ 13
Глянец при ламинации при 90° <i>Продольное направление</i>	60°	Примечание! После ламинации глянец пленки может	13 ~ 18
Не одобрено FDA* для использования с пищевыми продуктами (*Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов)		измениться в зависимости от того, какая температура и давление были применены в процессе.	
Рекомендуемая температура для ламинирования (минимум 90°)	°C	Результат может отличаться в зависимости от толщины бумаги, температуры и давления при ламинировании.	90 - 110

Изготовитель: GUANGDONG NEW ERA COMPOSITE MATERIAL CO.,LTD

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 8 800 301 84 64



МОСКВА тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	ПЕТЕРБУРГ тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	ТУЛА тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	ТВЕРЬ тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	КАЗАНЬ тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club
--	--	--	--	---

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 8 800 301 84 64

